

Диагональность согласно С. 3 ГОСТ 19904-90

7. Предельные отклонения по ширине проката с необрезной кромкой должны быть не более + 20 мм.
8. Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой не должны превышать значений, приведенных в табл. 4.

Таблица 4

мм

| Ширина проката | Предельное отклонение по ширине проката при точности изготовления | | |
|-------------------------|---|------------|------------|
| | высокой | повышенной | нормальной |
| До 1000 включ. | + 2 | + 2 | + 5 |
| Св. 1000 до 1500 включ. | + 3 | + 5 | + 10 |
| > 1500 | + 3 | + 7 | + 10 |

- 8.1 По требованию потребителя предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой повышенной и нормальной точности шириной свыше 1000 мм не должны превышать значений, приведенных в табл. 5.

Таблица 5

мм

| Ширина проката | Предельное отклонение по ширине проката при точности изготовления | |
|-------------------------|---|------------|
| | повышенной | нормальной |
| Св. 1000 до 1500 включ. | + 4 | + 6 |
| > 1500 | + 4 | + 9 |

- 8.2 Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, прокатанного полностью, не должны превышать, мм:
- + 6 - при ширине до 1000 мм;
 - + 10 - при ширине св. 1000 до 1500 мм;
 - + 15 - при ширине св. 1500 мм.